



三葉造漆工業股份有限公司
SHAN YEH PAINT INDUSTRIAL CO., LTD
總公司：TEL/03-4509121 FAX/03-4509161
台中公司：04-22030508 高雄公司：07-8719116
免付費訂費專線：0800-321092 0800-031331



青葉彩鋼漆

COIL COATINGS

一般材質、浪板、鐵皮專用漆

耐酸
抗鹼

耐水
耐候

堅韌
耐磨

附著
力強



Easy to Apply • Fast drying
Excellent waterproof & weather resistance
Acid & alkali resistance • Abrasion resistance
Excellent adhesion




三葉造漆工業股份有限公司

Ching Yeh Paint

彩鋼漆 COIL COATINGS



適用於彩色鋼板、水泥地、
木頭、金屬、浪板



<漆膜堅韌耐磨> <附著力強>

<耐酸抗鹼> <耐水耐候性優異>

<施工容易> <乾燥快速>

- ◆ 另提供白色及調色服務。
- ◆ 本色卡為印刷技術所能最接近原漆的相近色。
- ◆ 不同的底材、光線及不同的施工方式會使漆膜顏色略有差異。

產品規格 Product Specifications

彩鋼漆係以耐候樹脂為主體，搭配耐候型顏料精煉而成，對浪板與鐵皮等金屬有絕佳的附著力。本產品適用於室內外彩色鋼板之修護與翻新顏色，也可使用在水泥地的保護與美化。

- * 光澤度：高光型、平光型
- * 黏度：70~110ku (25°C)
- * 乾燥時間：指觸10分鐘內 (25°C，相對濕度60%以下)
- * 漆膜厚度：濕膜80μm 乾膜35μm
- * 塗裝間隔：約60分鐘
- * 不揮發份：45%以上
- * 調薄劑：甲苯、青葉松香水
- * 調薄劑用量：20%~40%
- * 塗裝方法：刷塗、滾塗、噴塗
- * 儲存性：正常情況下通常為1年

施工方法

- ◆ 將被塗物表面之灰塵、油漬、蓬鬆等雜質稍做清理後，可使用溶劑擦拭以徹底擦去殘留雜質。
- ◆ 如果底材很光滑，需將底材稍作打磨以增強附著力。
- ◆ 第一道底塗以青葉彩鋼漆添加約40%的調薄劑施工。
- ◆ 第二道面塗以青葉彩鋼漆添加約20~30%的調薄劑施工。
- ◆ 如板材上有鏽蝕問題，需先施做一道彩鋼漆防鏽底漆。


施工注意事項

- ◆ 一般情況可用甲苯做調薄劑，噴塗時如果漆膜產生蜘蛛絲情形，建議使用松香水，以避免因乾燥速度太快而導致蜘蛛絲狀的紋路。(請用青葉松香水，其他廠牌的松香水如果使用回收溶劑，溶解力不夠，可能會有無法溶解的情形發生。)
- ◆ 避免一次厚塗，因為厚塗膜在表面乾燥後，裡層溶劑無法揮發，會產生起泡或起皺等缺陷。
- ◆ 青葉彩鋼漆乾燥速度快，沒用完的漆應馬上蓋緊。
- ◆ 天氣炎熱時、溫度在10°C以下、或相對濕度85%以上時，請避免施工。
- ◆ 請儲存在陰涼的地方，並遠離火源。

施工步驟



色卡



棕色




鐵皮綠



象牙



黑



浪板白



銀灰




彩綠



平光黑




浪板紅



深灰



浪漫藍




平光白



純黃



孔雀藍



百合白



平光深灰